

ANTIROUILLE ROUGE

DESCRIPTION DU PRODUIT

A base d'alkyde à usage général chargé de pigments non toxiques et anticorrosifs pour la protection des surfaces en acier contre les environnements modérément corrosifs. Le produit offre un bon nivellement et une bonne couverture avec une excellente adhérence sur les substrats préparés pour les outils électriques. C'est un apprêt anticorrosion économique pour les applications générales. Excellente adhérence, bonne couverture et pouvoir couvrant, pigments non toxiques, propriété anticorrosion sur les surfaces en acier, cache les imperfections de surface mineures et les taches sur les surfaces, économique.

UTILISATIONS RECOMMANDÉES

Il est recommandé pour les structures et les surfaces en acier dans des environnements domestiques et légèrement corrosifs. Il ne convient pas à une immersion constante dans l'eau. Il a un très bon pouvoir couvrant et peut masquer les petites imperfections de surface ou les taches sur les surfaces. Il est utilisé uniquement à des fins de séchage à l'air. Il peut être recouvert de peintures à base d'alkyde.

DONNÉES TECHNIQUES

COULEUR DU FILM SEC : FINITION Rouge-Brun

FILM SEC : Mat

VOLUME DE SOLIDES : 57±2 %

GRAVITÉ SPÉCIFIQUE : 1,48 ± 0,05

ÉPANDAGE THÉORIQUE : 13-16 M2/LTR

DFT RECOMMANDÉ (FILM SEC) : 40-65 microns/couche

WFT RECOMMANDÉ (FILM HUMIDE) : 75-120 microns/couche

POINT DE RUPTURE : 38°C

Temps de séchage

SEC AU TOUCHER : 30-45 minutes

SEC DUR : 24 heures

SEC POUR RECOUVRIR : 12 heures





FICHE TECHNIQUE

MODE D'EMPLOI

PRÉPARATION DE LA SURFACE : Avant l'application, la surface doit être propre d'huile, de graisse, de particules libres, de poussière, etc. L'application peut être effectuée selon les méthodes d'application recommandées.

MÉTHODE D'APPLICATION : Pinceau, rouleau ou pulvérisateur

DILUTION : avec White Spirit (VOLUME) 5-15% dépend de la méthode d'application

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

Éviter tout contact avec la peau et les yeux en portant une combinaison, des gants, des lunettes et un masque, etc. Tout déversement sur la peau doit être immédiatement éliminé par un lavage soigneux avec de l'eau et du savon ou un nettoyant approprié. Les yeux doivent être rincés à l'eau douce. Éviter l'inhalation des vapeurs et des brouillards de peinture en portant un masque adapté. En cas d'ingestion et de contact avec les yeux, consulter immédiatement un médecin. La peinture doit être effectuée dans un endroit bien aéré. Ce produit contient des matériaux inflammables et doit être tenu à l'écart des étincelles et des flammes nues. Il est interdit de fumer dans la zone. Règles de sécurité locales à respecter.

STOCKAGE

Stockez la peinture dans des conditions de stockage appropriées conformément aux réglementations locales. Gardez le contenant de peinture scellé condition loin de la lumière directe du soleil et extrême température. Bien mélanger avant utilisation.





FICHE TECHNIQUE

