

ÉMAIL

SYNTHÉTIQUE BRILLANT EAGLE

DESCRIPTION DU PRODUIT

Émail synthétique économique à usage général, à base de résine alkyde, pour peintures architecturales et décoratives pour bois, maçonnerie, acier et autres surfaces. Il sèche pour donner un film très brillant, résistant aux fissures et aux abrasions. Il a une bonne résistance aux intempéries et lavabilité.

Caractéristiques et utilisation recommandée

- Émail brillant adapté à une utilisation intérieure et extérieure dans des conditions atmosphériques industrielles et côtières
- Application facile Par pulvérisation, rouleau et pinceau avec excellent débit.
- Bonne résistance aux intempéries
- Bonne tenue des couleurs

DONNÉES TECHNIQUE

COULEUR: comme nuancier

FILM SEC : brillant

VOLUME DE SOLIDES : 55±2 %

GRAVITÉ SPÉCIFIQUE : 1,22 ± 0,05

ÉPANDAGE THÉORIQUE : 18-22 M2/LTR

DFT RECOMMANDÉ (FILM SEC): 20-25 microns/couche

COUCHES RECOMMANDÉES : 2 couches suffisent sur une couche d'Eagles Undercoat ou d'apprêt pour acier.

POINT D'ÉCLAIR : 38 °C





FICHE TECHNIQUE

Temps de séchage

SEC AU TOUCHER : 4-5 heures

SEC POUR RECOUVRIR : minimum 12 heures

SEC DUR : 24 heures

MODE D'EMPLOI

PRÉPARATION DE SURFACE

- Apprêt alkyde/époxy approprié ou couche intermédiaire, sec et exempt de toute contamination.
- Assurez-vous d'éliminer la saleté, la poussière, l'huile et tous les autres contaminants qui pourraient nuire à l'adhérence du revêtement. L'huile et la graisse doivent être éliminées avec un solvant approprié.
- En cas de revêtement alkyde ou époxy vieilli, la surface doit être suffisamment rendu rugueux si nécessaire.

Conditions d'application

- La température du support doit être supérieure d'au moins 3°C point de rosée mais pas au-dessus de 50°C.
- L'humidité relative doit être inférieure à 85 %
- Une bonne ventilation est nécessaire dans les zones confinées pour assurer un bon durcissement

MÉTHODE D'APPLICATION : Pinceau, Rouleau ou Pulvérisation

DILUTION : avec White Spirit (VOLUME) 10-20% dépend de la méthode d'application

STOCKAGE

Conservez le récipient de peinture dans un état scellé, à l'abri de la lumière directe du soleil et des températures extrêmes. Bien mélanger avant utilisation.

