

ZINC PRIMER (ANTIROUILLE GRIS)

DESCRIPTION DU PRODUIT

Un antirouille de haute qualité, anti-corrosif, à base de Phosphate de Zinc (pigment inhibiteur de rouille) pour exposition atmosphérique. Recommandé comme apprêt pour les applications extérieures et intérieures dans une large gamme de structures industrielles sur les ouvrages en acier, tels que les entrepôts, les structures en acier, les portes et les systèmes de lutte contre l'incendie

CARACTÉRISTIQUES :

- Très bonne résistance à la corrosion.
- Excellente adhérence.
- Bonne résistance aux intempéries.
- Sans pigments de plomb et de chromate.

UTILISATIONS RECOMMANDÉES

Recommandé comme apprêt pour les applications extérieures et intérieures dans une large gamme de structures industrielles sur les ouvrages en acier, tels que les entrepôts, les structures en acier, les portes et les systèmes de lutte contre l'incendie

DONNÉES TECHNIQUES

COULEUR DU FILM SEC : gris

FILM SEC: coquille d'œuf

VOLUME DE SOLIDES : 60±2 %

GRAVITÉ SPÉCIFIQUE : 1,45 ± 0,05

ÉPANDAGE THÉORIQUE : 12-15 M2/LTR

DFT RECOMMANDÉ (FILM SEC): 45-70 microns/couche

WFT RECOMMANDÉ (FILM HUMIDE) : 80-120 microns/couche

POINT D'ÉCLAIR : 38 °C





FICHE TECHNIQUE

Temps de séchage

SEC AU TOUCHER : 30-45 minutes

SEC POUR RECOUVRIR : 12 heures

DUR SEC : 24 heures

MODE D'EMPLOI

PRÉPARATION DE LA SURFACE : Avant l'application, la surface doit être propre d'huile, de graisse, de particules libres, de poussière, etc. L'application peut être effectuée selon les méthodes d'application recommandées

MÉTHODE D'APPLICATION : Pinceau, rouleau ou pulvérisateur

DILUTION: avec White Spirit (VOLUME) 5-15% dépend de la méthode d'application

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

Éviter tout contact avec la peau et les yeux en portant une combinaison, des gants, des lunettes et un masque, etc. Tout déversement sur la peau doit être immédiatement éliminé par un lavage soigneux avec de l'eau et du savon ou un nettoyant approprié. Les yeux doivent être rincés à l'eau douce. Éviter l'inhalation des vapeurs et des brouillards de peinture en portant un masque adapté. En cas d'ingestion et de contact avec les yeux, consulter immédiatement un médecin. La peinture doit être effectuée dans un endroit bien aéré. Ce produit contient des matériaux inflammables et doit être tenu à l'écart des étincelles et des flammes nues. Il est interdit de fumer dans la zone. Règles de sécurité locales à respecter.

STOCKAGE

Stockez la peinture dans des conditions de stockage appropriées conformément aux réglementations locales. Conservez le récipient de peinture dans un état scellé, à l'abri de la lumière directe du soleil et des températures extrêmes. Bien mélanger avant utilisation.





FICHE TECHNIQUE

